

# DK line



## AC5



PROTECCIÓN  
CONTRA LA  
HUMEDAD  
SUPERFICIAL



Protege de la humedad provocada por la salpicadura de agua superficial. Es conveniente sellar los extremos para que el material no sea atacado por la humedad. No protege de la humedad de capilaridad o por la parte inferior de la lama.

**PROFESIONAL:** CONSULTA TUS  
CONDICIONES COMO  
INSTALADOR EN TIENDA.



**deco**praktik   
PROFESSIONAL

INFORMACIÓN VÁLIDA HASTA EL 30/09/19

# DK line

AC5

8MM

C. 33

ANTIESTÁTICO

RESISTENT  
A LA  
HUMITAT!!!  
SUPERFICIAL



**deco**praktik   
PROFESSIONAL

GARANTÍA DE SALPICADURA DE AGUA SUPERFICIAL DE NUEVE MESES CONDICIONADA AL SEGUIMIENTO CORRECTO DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO. CONSULTE EN TIENDA.

AC5, C33, 1346 X 213 X 8 mm



**DK line**



**ALAZAN**



**ALMAGRO**



**AMBAR**



**PERLA**



**MIEL**



**CASTOR**

**SUELO LAMINADO DEKORLINE**

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALORES
Espesor	EN 13329 Anexo A	8 mm
Dimensiones	EN 13329 Anexo A	1346 x 213 mm
Tipo unión entre laminas		Enrase directo / sin bisel
Escuadría (Q)	EN 13329 Anexo A	Q ≤ 0,2 mm
Rectitud cara (s)	EN 13329 Anexo A	S ≤ 0,3 mm/m
Planitud (f)	EN 13329 Anexo A	Ancho cóncavo: ≤ 0,15 % Ancho cóncavo: ≤ 0,20 % Largo cóncavo ≤ 0,5% Largo cóncavo ≤ 1%
Apertura entre laminas(O)	EN 13329 Anexo B	O media : 0,15 mm O max: 0,20 mm
Diferencia de altura entre laminas (H)	EN 13329 Anexo B	Hmedia: 0,10 mm Hmax: 0,15 mm
Resistencia del color a la luz	EN 20105-A02 EN ISO 4892-2	Contraste entre las zona expuesta no expuesta ≥ 4 escala de grises.
Resistencia al arranque de superficie	EN 13329 Anexo D	≥ 1,25 N /mm <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión	EN 13329 Anexo E	ACS (≥ 6000 ciclos)
Resistencia al impacto	EN 13329 Anexo H	Clase IC3
Resistencia a tracción (0,2 mm)	EN 13329	> 1kN/ml
Clasificación nivel de uso	EN 13329	Clase 23 /33
Resistencia al manchado	EN 438	Grupo 1 y2: grado 5 Grupo 3: grado 5
Efecto pata de mueble	EN 424	Sin daños con pata de tipo 0
Efecto silla de ruedas	EN 425	25000 ciclos sin daños
Hinchazón en grosor	ISO 24336	≤ 15%
Reacción al fuego	EN 13501	Clase C <sub>s1</sub>
Emisión de formaldehido	EN 717-2	Clase E1
Antibacteriano	ASTM G-22	No es propagador de bacterias.
Clasificación antiestática	EN 1815	Antiestático (< 2 kV)
Resist. térmica / Suelo radiante	EN 12667	Apto para suelo radiante (máx 28°C)
Resbaladidad	Según CTE/ENV12633	Clase 2 (ambiente seco)
Garantías		Doméstico: 20 años / Comercial: 5 años
Certificación forestal	Cadena de custodia PEFC	SI (PEFC/14-35-00210)

ACCESORIOS DK LINE	SÓCOL	PERFIL EXP	PERFIL TRANS
ROBLE ALAZAN 2.43ML	'1126820000002'	'1126840000006'	'1126860000000'
ROBLE AMBAR 2.43ML	'1126821000001'	'1126841000005'	'1126861000009'
ROBLE CASTOR 2.43ML	'1126821500006'	'1126841500000'	'1126862000008'
ROBLE PERLA 2.43ML	'1126822000000'	'1126842000004'	'1126862500003'
OLMO ALMAGRO 2.43ML	'1126823000009'	'1126843000003'	'1126864000006'
ROBLE MIEL 2.43ML	'1126825000007'	'1126845000001'	'1126865000005'