

T8 Basic

S U E L O S

suelo laminado

LAMINATE FLOORING



RESISTENCIA A LA ABRASION
AC4



8 espesor
8mm



Uso comercial elevado con tráfico intenso.
Salones, comedores, pasillos, entradas,
dormitorios, habitaciones de juego, habitaciones
de hotel, salas de espera, recepciones, oficinas,
stands feriales, salas de reuniones...

De acuerdo con la norma Europea (EN 13329)

DISTRIBUIDO POR:



POL. IND CABEZO BEAZA
Alda. Luxemburgo, R-71
30353 CARTAGENA (Spain)
Telf.: 0034 968 08 55 08
Fax : 0034 968 08 90 08

www.t-flooring.com

Certificado de prueba



8 espeso mm

PRUEBAS NORMALIZADAS	RESULTADOS	NORMAS
Resistencia a la abrasión	Clase AC4	E 13329
Resistencia a los choques	Clase IC3	E13329
Resistencia a las rayaduras	2,5 N	EN 438-2,14
Resistencia a las manchas	Grupo 1-2:5 Grupo 3:4	EN 438
Resistencia a las quemaduras de cigarillos	Grupo 4	EN 438-2,18
Resistencia a la luz	Escala de lana azul parte B02: grado ≥ 6 Escala de gris parte A02 ≥ 4	EN 438-2,16
Resistencia térmica	R = 0,054 m ² K/W	
Tasa de formaldehído del soporte	Inofensivo, calidad demostrada E1 8 mg/100grm	EN 120
Tasa de formaldehído del suerdo laminado	E1 < 3,5 mg/M ² h	NF EN 717-2
Variaciones dimensionales a la humedad	30% - 85% HR/23°C Largo - Ancho: 0,09%	NFB 54011
Reacción al fuego con capa subcapa	Medianamente inflamable CFL S1	NF EN 13501-1
Información sanitaria(COV)	Clase A+	DECRETO N°2011-321 del 23 de Marzo de 2011
Soporte	HDF PEFC	
Garantía	25 Años	
Dimensiones de las lamas	1290 x 192 x 8mm	
Embalaje	9 Lamas por kit o 2,23m ²	
Peso	16,5 kg por kit	
Acondicionamiento	48 kits por palet o sea, 107,04m ² - 792 kg.	

* EN: Norma europea. NF: Norma francesa. CEBTP: Centre Expérimental du Bâtiment et Travaux Publics. CTBA: Centre Technique du Bois. SNPE: Société Nationale des Poudres et des Explosifs.

ALSAPAN, ZI 1 rue de l'Europe, 67520 MARLENHEIM - 17	
EN 14041 : 2004/AC : 2006	
Rêvêtements de sols stratifiés pour usage intérieur - Sol stratifié T8-BASIC	
Réaction au feu Emission de formaldéhyde Glissance	Cfl-S1 E1 DS
N° DE DOP : 094/RPC/2017	
Disponible sur www.alsapan.com	

